



Technisches Merkblatt

Verlaufsmörtel *PRIMECOAT S[®] 760*

PRIMECOAT S[®] 760 ist eine leicht flexibilisierte, geruchsmilde, Harz-Sand-Mischung auf Basis von Methylmethacrylaten.

Hochwertiger, geruchsmilder und leicht flexibilisierter *MMA* Verlaufsmörtel

- sehr schnelle Härtung
- sehr gute mechanische Eigenschaften
- geringe Rissüberbrückung
- geruchsmilde Formulierung
- im Innen und Aussenbereich
- gute Benetzung
- universell einsetzbar

Anwendungsbereiche

PRIMECOAT S 760 wird verwendet als Verlaufsmörtel für mechanisch belastete Flächen in Innen- und Aussenbereichen in PRIMECOAT S Systemen.

Technische Daten

Produktbeschreibung	:	3-Komponenten Methylmethacrylate
Verbrauch	:	3.5-4.0 kg/m ² auf glatten Untergründen
Mischungsverhältnis (Gewicht)	:	Sommereinstellung 9.00 kg PRIMECOAT S 729 Bindemittel 19.50 kg PRIMECOAT S 731 Sand <u>0.30 kg PRIMECOAT S 780 Katalysator (3 x 0.1 kg)</u> 28.80 kg Wintereinstellung 9.00 kg PRIMECOAT S 729 Bindemittel 19.50 kg PRIMECOAT S 731 Sand <u>0.60 kg PRIMECOAT S 780 Katalysator (6 x 0.1 kg)</u> 29.10 kg
Farbe	:	RAL 7032 kieselgrau, andere Farben auf Anfrage
Reaktionszeiten bei 20° C	:	ca. 15 Min. Topfzeit ca. 30 Min. regenfest ca. 1 Std. begehbar / überarbeitbar ca. 3 Std. ausgehärtet

Objekt- / Verarbeitungstemperatur	:	min.: +3° C, max.: 25° C
Relative Luftfeuchte	:	unabhängig von der relativen Luftfeuchte
Taupunkt	:	TP ist zu beachten (Untergrundtemperatur + 3° C über TP)
Lagerung	:	Im Originalgebinde, nicht wärmer als 25° C, bzw. nicht kälter als 5° C, ungemischt 6 Monate. Direkte Sonneneinstrahlung sollte, auch auf der Baustelle, vermieden werden.
Reinigung der Geräte	:	Bei Arbeitsunterbrechungen oder nach Beendigung der Arbeiten muss das Werkzeug innerhalb der Topfzeit (ca.10 Min.) gründlich mit PRIMETEC Reiniger gereinigt werden.

Mischanleitung

Inhalt der Basiskomponente gründlich aufrühren und in ein Mischgebinde umfüllen. Den Sand (PRIMECOAT S 731) unter Rühren dem Harz zusetzen und klumpenfrei einrühren. Anschließend den Katalysator unterrühren und 2 Min. mischen; dabei muss darauf geachtet werden, dass das Material an Boden und Rand des Behälters mit erfasst wird.

Verarbeitungshinweise

Die grundierte, bzw. abgedichtete, saubere Fläche kann ohne Untergrundvorbereitung beschichtet werden. Bitte beachten Sie die Allgemeinen Verarbeitungshinweise für PRIMECOAT PMMA-Produkte und die entsprechenden Hinweise in unseren technischen Merkblättern. Unser technischer Dienst erarbeitet und bestätigt Ihnen objektbezogene Anwendungen.

Vorsichts- und Schutzmassnahmen

- Produkte nicht Gefrierkonditionen aussetzen.
- Die EU Sicherheitsrichtlinien im Umgang mit PMMA-Produkten sind zu beachten.
- Einatmen der Dämpfe und Hautkontakt vermeiden. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
- Während der Verarbeitung nicht mit offener Flamme hantieren, nicht rauchen oder essen.
- Bei der Verwendung von Zweikomponenten-Kunstharzen gelten die Richtlinien der SUVA 1854d.
- Hinweise auf Gefahren und Sicherheitsratschläge entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Alle in diesem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Aussagen sind nach besten Kenntnissen wahrheitsgetreu, gewissenhaft und zuverlässig nach dem heutigen Stand der Prüftechnik zusammengestellt worden, sind als Richtlinien gedacht und bleiben unverbindlich. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Die gemachten Angaben beziehen sich auf normale und übliche Verhältnisse. Ob sie im Einzelfall angemessen sind, kann nur durch eingehende Prüfungen festgestellt werden. Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen ausserhalb unseres Einflusses und liegen daher ausschliesslich im Verantwortungsbereich des Verwenders. Schutzrechte Dritter und behördliche Vorschriften sind zu beachten. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Massgabe unserer Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

PRIMECOAT S[®] 760 10.17

Hiermit verlieren alle vorherigen technischen Merkblätter ihre Gültigkeit